



8 (812) 957-08-62

wood-centr@yandex.ru

wood-centr.ru

г. Санкт-Петербург, Приневская ул, территория завода "ГОТЭК"

**Технические условия на сортировку строганных материалов по сортам
(блок-хаус, имитация бруса, доска пола-шпунт, доска строганная, брусок строганный)**

Порода: ель, сосна. Влажность: 15% +/- 3%.

Пороки	Сорт "АВ" (1-2 сорт)	Сорт "С" (3 сорт)
2. Сучки здоровые частично сросшиеся	допускаются	допускаются
3. Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)	на пласти допускаются диаметром до 1/8 части ширины материала с выходом на кромку - 1 шт. на 1 п/м	допускаются
4. Сучки здоровые несросшиеся (не выпадающие)	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
5. Глазки (черные сучки)	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
6. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков, сучки загнившие, гнилые и табачные.	допускаются:	допускаются
	1.на нижней кромке паза: без ограничений;	допускаются
	2.На верхней кромке паза: d до 1/8 ширины материала 1 шт. на 1 п/м	допускаются
7. Трещины: торцовые на лицевой пласти.	сквозные длиной до 300 мм; волосяные по всей длине лицевой пласти	допускаются
		допускаются
8. Сердцевина	допускается размером до 1/2 длины материала	допускаются
9. Крень	допускается, если не влияет на сборку	допускаются
10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)	допускаются длиной до 20 мм 2 шт. на 1 п/м	допускаются
11. Засмолки	допускается	допускаются
12. Прорость	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
13. Червоточина	допускается мелкая 3 шт. на 1 п/м	допускаются

14. Гниль	не допускается	не допускается
15. Окраска	допускается до 20 % поверхности	допускаются
16. Синева	светлая 10% общей площади	допускаются
17. Обработка	допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков), допускается непрострожка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку	допускаются дефекты строжки (шероховатость и вырывы на кромке в зоне сучков), допускается непрострожка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку
18. Обзол	допускается: на нижней кромке паза - без ограничений, на гребне - невидимый при сборке	допускается
19. Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах:	допускается: на нижней кромке паза - без ограничений, на гребне - невидимый при сборке	допускается
до 100 мм вкл.	от -2 до +2	от -3 до +5
более 100 мм	от -3 до +3	от -5 до +7
20. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:	3,0 мм на 1м длины и 2 мм по ширине	5,0 мм на 1м длины и 2 мм по ширине
21. Нарушение целостности шипа / паза	допускается до 30% длины шипа, невидимое при сбоке и задней кромки паза.	допускается до 30% длины шипа, и до 50% задней кромки паза.

Примечание:

1. Допускается непрострог на обратной стороне изделия.
2. Допускается до 10% изделия низшего сорта от общего объёма
3. Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
4. Измерение толщины, ширины материала необходимо производить не менее 15 см от торца доски и в хорошо простроганном месте обратной стороны изделия "

Сучок здоровый светлый - имеет цвет близкий к цвету самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок здоровый тёмный - значительно темнее самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок несросшийся - имеет по окружности чёрный ободок, сам сучок плотный, может быть и тёмным быть и тёмным и светлым.

Сучок частично сросшийся - часть окружности сучка имеет чёрный ободок, сам сучок плотный.

ИЗМЕРЕНИЕ СУЧКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВДОЛЬ РЕБРА ПИЛОМАТЕРИАЛА, Т.Е. ПО ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ.

Материал продаваемый сортом АВ отдельно по сортам А и В не продается и не перебирается.